

mortelpad | plaque de mortier

Ready?
Set.
Lay!



onze focus:

- Glasvezel versterkt
- Geen voorbereiding, geen opkuis
- Afgewerkte voegdikte: 1 à 2 mm
- Lijmmortel conform EN998-2
- Ecologisch mineraal alternatief
- Te gebruiken met de Thermobloc lijmblok

notre focus :

- Renforcé par une trame de fibre de verre
- Pas de préparation, pas de nettoyage
- Epaisseur de joint fini : 1 à 2 mm
- Mortier performanciel conforme à la norme EN998-2
- Alternative minérale écologique
- A utiliser avec le bloc à coller rectifié Thermobloc

- ✓ innovative
- ✓ quick
- ✓ reliable

maxit mortelpad

CE

Vanaf / à partir de
09-2019



ploegsteert

The new building tradition.



De mortelpads worden meegeleverd met de Thermobloc lijmblok.

Retirer les plaques de mortier de l'emballage juste avant de maçonner.

Haal de mortelpads net voor het metsen uit de verpakking.

Les plaques de mortier sont livrées avec les blocs à coller Thermobloc.



Voor de plaatsing van de mortelpads het legvlak van de blokken met een handborstel grondig schoonvegen.

Avant de placer les plaques de mortier, la surface de pose des blocs doit être dépoussiérée à l'aide d'une brosse humide.



De mortelpads vlak tegen elkaar leggen op het gereinigde of bevochtigde metselwerk.

Humidifier les blocs avant de poser les plaques de mortier à la suite.



De mortelpads over het gehele oppervlak besproeien totdat het profiel van de mortelpad volledig is gevuld.

Les plaques de mortier doivent être humidifiées sur toute leur surface jusqu'à refus.



Plaats de steen pas nadat de mortelpads zichtbaar het water hebben opgenomen. Dit is, afhankelijk van de weersomstandigheden, 1 tot 3 min. na het bevochtigen van de mortelpad.

Lorsque l'eau est absorbée par la plaque de mortier, le bloc doit être posé dans un délai de 1 à 3 minutes, selon les conditions de température.



Na de plaatsing de steen met gerichte slagen van een rubberen hamer uitlijnen en in het mortelbed bewerken. Controleer met het waterpas.

Les blocs doivent ensuite être alignés à l'aide d'un maillet en caoutchouc. Contrôler l'alignement.

02-2019

SA Briqueteries de / Steenbakkerijen van **Ploegsteert** nv
Rue du Touquetstraat 228 · B-7783 Ploegsteert · T. +32 56 56 56 56 · info@ploegsteert.com

    #PloegsteertSolutions

www.ploegsteert.com